



EVA 1802

Etileno Acetato de Vinilo

PROPIEDAD	VALOR	ASTM
Indice de fusión	2.0	D 1238
Contenido de acetate de vinilo	18%	
Resistencia a la tracción en el rendimiento	MD 5940 TD 4390	D 882
Resistencia a la tracción en la rotura (PSI)	MD 679 TD 624	D 882
Alargamiento de el rendimiento (%)	MD 410 TD 563	D 882
Alargamiento de la rotura (%)	MD 9 TD 9	D 882
Fuerza de impacto F (g)	606	D 1709
Fragilidad a baja temperatura (°C)	< -76	D 746
Punnto de reblandecimiento (°C)	65	D 1525
Dureza	91	D 2240

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com.mx
E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

