



FICHA TECNICA

CAOLIN - S MICRO

PROPIEDADES QUIMICAS:

COMPONENTE/PRUEBA	ESPECIFICADO
ALUMINA (Al ₂ O ₃)	35.0000 – 34.0000 %
OXIDO DE SILICIO (SiO ₃)	48.0000 – 52.0000 %
OXIDO DE FIERRO (Fe ₂ O ₃)	0.0000 – 0.2000 %
OXIDO DE CALCIO (CaO)	0.0000 – 0.3000 %

PROPIEDADES FISICAS:

APARIENCIA:	BLANCA	DENSIDAD	2.3
PESO ESPECIFICO:	2.69 gr/ml	---	---
PUNTO DE FUSION	1200°C	---	---
ABS. DE ACEITE	0.3	---	---
P.P.I	0.1315	---	---

GRANULOMETRIA:

MALLA-325 RETENIDO 2.0000% MAX

SEGURIDAD:

CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR CON AGUA Y PROPORCIONAR ATENCION MÉDICA.

CONTACTO CON LA PIEL: NO APLICA.

INHALACION: RECOMENDABLE EL USO DE MASCARILLA CONTRA POLVOS.

INGESTION: NO APLICA.

RIESGO DE FUEGO / EXPLOSION: UTILICE EL MEDIO APROPIADO PARA LOS COMBUSTIBLES EN EL ÁREA.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: MATERIAL ESTABLE NO APLICA MEDIDAS PREVENTIVAS.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME: BARRER Y ENVASAR NUEVAMENTE.

USOS Y VENTAJAS:

RELLENO Y REVESTIMIENTO DE PAPEL, CAUCHO, REFRACTARIOS, CERÁMICAS, CEMENTOS, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS (COMO SULFATO DE ALUMINIO), PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PORTADOR EN CATÁLISIS, PREPARACIONES ANTIAGLUTINANTES, COSMÉTICOS, INSECTICIDAS, PINTURAS Y JABONES.

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

