



Ficha Técnica: MASTER BATCH PVC NEGRO EQ

Especificaciones :

APLICACIÓN CONCENTRADO DE COLOR PARA PVC

RECOMENDACIONES DEL PROCESO RENGO DE TEMPERATURA RECOMENDACIONES DE 150°C A 170°C

Propiedad	unidad	metodo	Especificaciones especializado tolerancia	Referencias
Inspección de pellets	Adimensional	Mpc-002	*segundo patrón	N/A
Densidad	g/cm3	Mpc -017	-1.27+/- 0.02	ASTMS792 A1
Dureza	Shore A 6mm 15 seg	Mpc-013	* 75+/-3	ASTM D2240
Estabilidad Térmica	N/A	N/A	* N/A N/A	N/A
Tamaño de pellet	mm	Mpc -003	* 3.0 +/- 10	N/A
Color	L*,a*,b*	Mpc-015	MANTO FDO/NEGAPLICAR AL 1% EN FECA 001	ASTM D2244
	L*		L=3718	
	a*		a=0.09	
	b*		b=0.84	
	DE*		DE=1.0 MAXICO	
Acabado de extracción	Adimensional	Mpc-006	*segundo patrón (aplicar al 1% en peca 001)	N/A
Malleo	%	Mpc-054	M-1 5 MAXIMO	N/A
			M-2 90 MAXIMO	
			M-3 5 MAXIMO	
				N/A

NOTA LOS PARÁMETROS CON (*) SON LAS PROPIEDADES QUE SE DEBEN DE ANALIZAR Y PRESENTAR SUS RESULTADOS EN EL CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA LOTE

Oficina

Av. Neptuno No.33
 Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
 Telefones: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422
www.ameripolchemical.com
 E-mail:direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
 Bodega 1C Parque industrial Cartagena
 Tultitlan Edo. De Mexico
 C.P. 54934 Tel. 58882286

