

## HOJA TECNICA OXIDO DE MAGNESIO WT

### Descripción:

Polvo de alta pureza, blancura y de reactividad controlada. Se obtiene a partir de salmueras naturales y dolomita de alta calidad.

### Usos:

Tratamientos de aguas  
Procesos químicos  
industriales Sales de  
magnesio  
Industria farmacéutica.

### Presentación y empaque:

Sacos de papel valvulado de 25 Kg.

COMPOSICIÓN	
Magnesio (MgO)	97.50 % Mín.
Calcio (CaO)	0.95 % Máx.
Azufre (S)	0.08 Máx.
Fosforo (P)	0.05% Máx.

PROPIEDADES	
Perdida por Ignición	1.00 % Máx.
Actividad en Acido Acético	50.00 Máx. seg
Densidad Aparente	0.9 g/cm <sup>3</sup> Mín.

GRANÚLOMETRIA	
Malla + 200	5.00 % Máx.
Malla -200 + 325	9.00 % Máx.
Malla -325	86.00 % Mín.


#### Oficina

Av. Neptuno No.33  
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730  
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422  
[www.ameripolchemical.com.mx](http://www.ameripolchemical.com.mx)  
E-mail: [direccion@ameripolchemical.com.mx](mailto:direccion@ameripolchemical.com.mx)

#### almacen y planta

A.V uno norte No.15  
Bodega 1C Parque industrial Cartagena  
Tultitlan Edo. De Mexico  
C.P. 54934 Tel. 58882286





**Oficina**

Av. Neptuno No.33

Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730

Telefonos: 52+ **555896-4534** / **555889-4446** / **555889-4422**

**[www.ameripolchemical.com.mx](http://www.ameripolchemical.com.mx)**

E-mail: [direccion@ameripolchemical.com.mx](mailto:direccion@ameripolchemical.com.mx)

**almacen y planta**

A.V uno norte No.15

Bodega 1C Parque industrial Cartagena

Tultitlan Edo. De Mexico

C.P. 54934 Tel. 58882286

